




A C RIBAS COMÉRCIO TÊXTIL LTDA

Rua Doutor Bley Zorning, 1293 Boqueirão, Curitiba-PR - CEP: 81730-350

CNPJ: 10.664.147/0001-30I. E: 90471697-95

Fone:41-3286-5151

+ Laudo Técnico



+ ARTIGO

Malha Pique PA Penteado Tubular

A Malha Pique PA Penteado é um tipo de tecido de alta qualidade que tem como principais características a trama diferenciada que somente o Pique proporciona e o conforto ao toque. Além disso, este tecido oferece outras vantagens, tais como:

- Durabilidade: devido à sua composição com fibras de poliéster, a Malha Pique PA tem maior solidez e durabilidade para camisetas de trabalho.
- Conforto: a fibra de algodão penteado proporciona uma maciez e conforto sem igual. Malha leve, macia e fresca para o uso no dia a dia.
- Versatilidade: seu toque macio e sua respirabilidade, possibilita ser utilizado para a confecção de diversas peças de vestuário, como camisetas polos, saias, vestidos, blazers e entre outras. Ideal para roupas profissionais e casuais.

Em resumo, a Malha Pique PA é uma excelente escolha para quem busca conforto, durabilidade e praticidade em suas peças de vestuário.

+ Especificações Técnicas

Largura Rolo (m) 1,20 (+- 5%)

Gramatura (g/m²) - média 190 (+- 5%)

Rendimento Linear (m/kg) 2,20

Procedimento Encolhimento Largura (%) -3,2 +/- 5% ABNT NBR 10320

Encolhimento Comprimento (%) -5,0 Máx. 10% ABNT NBR 10320

Determinação da Torção (%) 3,5 Máx. 5% ABNT NBR 12958

Composição (%) 50% Poliéster 50% Algodão

Rolos de 19Kg em média

Instrução de Lavagem



+ Recomendações de Armazenagem, Enfesto e Corte

- Recomendações de Armazenagem

Os rolos devem ser armazenados sempre no sentido horizontal, mantendo-os na embalagem, em local seco e evitando o contato excessivo a exposição à luz.

- Recomendações de Enfesto

Descansar o tecido enfraldado por no mínimo 24 horas para sua acomodação. Este procedimento reduzirá as tensões provocadas durante a formação do rolo. O tecido de malha deve ser conduzido sem estiramento durante o processo de enfesto, evitando tensão excessiva no seu desenrolamento.

Recomendamos que a altura do enfesto não ultrapasse 36 camadas, podendo variar de acordo com o grau de complexidade da operação de corte, do produto acabado e do tipo de equipamento utilizado.

- Recomendações de Corte

Certificar se os equipamentos de corte não possuem superfície com rebarbas que podem provocar o puxamento de fios. É recomendável o uso de máquinas com facas retas verticais e bem afiadas.

Não aceitamos reclamações e devoluções na apresentação de produto (malha) cortado.

- Recomendações para aplicações (bordados, processos de estamparia, sublimação, lavanderia, etc).

Realizar ensaios prévios no tecido para analisar o seu comportamento durante os processos desejados.

Para bordado cuidar com o estiramento do tecido de malha, tipo e qualidade de agulha e linha. Evitando assim danos térmicos e mecânicos nas fibras do tecido, gerando furos no mesmo.

Para estamparia realizar ensaios prévios para avaliar comportamento do tecido de malha e acabamento.

+ ACR Malhas e Tecidos

A ACR Malhas e Tecidos (A C RIBAS COMÉRCIO TEXTIL LTDA) é uma empresa experiente, que já está a mais de 30 anos no mercado, desenvolvendo e fabricando produtos de qualidade. Garantimos uma expertise e o know-how para entregar o melhor produto e a confiança de fábrica.

Curitiba, 03 de Junho de 2024

